



# Sterile Latex Handschuhe

## LG030-S

Natur • 300 mm Länge • Gamma sterilisiert



Material: Naturkautschuklatex, puderfrei  
Design: Handspezifisch, Rollrand, texturierte Handfläche  
Größe: 5,5 – 10,0  
Farbe: Natur  
Stärke: Fingerspitze  $0,20 \pm 0,02$  mm  
Handinnenfläche  $0,18 \pm 0,02$  mm  
Manschette  $0,12 \pm 0,02$  mm  
Länge:  $300 \pm 10$  mm  
Partikel:  $<1200$  per  $\text{cm}^2$   $> 0,5 \mu\text{m}$

ISO 374-5:2016 ISO 374-1:2016 / TYPE C

CE 0598

PPE CATEGORY III



0.65 AQL

Artikelnummer Größe	330828 5,5	330829 6,0	330830 6,5	330831 7,0	330832 7,5	330833 8,0	330834 8,5	330835 9,0	330836 10,0
<b>Gesamtlänge [± 10 mm]</b>	300 mm								
<b>Breite Handfläche [± 3 mm]</b>	73 mm	81 mm	88 mm	91 mm	100 mm	106 mm	115 mm	118 mm	130 mm
<b>Gewicht pro Stück [± 0,5 g]</b>	7,2 g	7,8 g	8,4 g	9,1 g	9,4 g	11,1 g	11,3 g	11,8 g	12,4 g

Rückstände	Nicht flüchtige Rückstände	Silikonöle
	< 10 µg/cm²	keine Silikonöle gemäß FTIR

Chemische Eigenschaften	Proteingehalt nach ASTM D 5712	Pudergehalt nach ASTM D 6124
	max. 50 µm/dm²	max. 2 mg/Handschuh

Physikalische Eigenschaften	Vor dem Altern	Nach dem Altern
	Zugfestigkeit [MPa]	Zugfestigkeit [MPa]
ASTM D 3577	> 24	> 18
EN 455-2	Zerreißkraft: mind. 12 Newton	Zerreißkraft: mind. 9 Newton

Ionengehalt											
Partikelanzahl Count/cm²	max. Anionen [µg/cm²]							max. Kationen [µg/cm²]			
	F <sup>-</sup>	Cl <sup>-</sup>	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	Br <sup>-</sup>	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	Na <sup>+</sup>	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Mg <sup>2+</sup>
< 1200	< 0,02	< 0,75	< 0,05	< 0,05	< 0,4	< 0,05	< 0,1	< 0,04	< 0,15	< 0,05	< 0,01
											< 0,4
											< 1,0

Qualitätssicherung						
Stichprobenaus- wahl basierend auf ISO 2859	Eigenschaft	Maß	Physikalische Eigenschaften	Wasserdicht	Optischer Fehler (bedeutend)	Optischer Fehler (geringfügig)
	Inspection Level	S - 2	S - 2	G 1	G 1	G 1
	AQL	4.0	4.0	0.65	1.5	1.5

Verpackung: Beutel mit "Easy-Tear-Öffnung"  
 1 Paar pro PE Beutel  
 20 PE Beutel pro verschweißtem (doppeltem) Polybeutel  
 10 Polybeutel pro doppelwandigem Karton  
 200 Paar pro Karton