DATENBLATT

Reinraum-Handschuhe Riverstone TACKY



Artikel Informationen

Spezifikationen:	
Material:	100% Nitril
Größe:	6/XS-11/XXL
Farbe:	Weiß
Stärke:	0,12 mm ± 0,02 mm (Handinnenfläche)
Länge:	ca. 300 mm
ISO Klasse:	ISO 5 GMP C/D
Partikel (0,5 - 20 micron)	< 900 Partikel/cm²
Verpackung:	• 100 Stück pro Beutel • 10 Beutel pro Karton
Anwendungs-bereich:	• Halbleiterindustrie • Pharmaindustrie • Luftfahrt • Elektronik • Gesundheitswesen

Eigenschaften:

- Sehr geringe Partikelabgabe
- Latexfrei
- Puderfrei
- Texturierte Fingerkuppen
- Beidhändig tragbar
- Geringe Partikelanzahl
- sehr dehnbar, geschmeidig und griffig

CE 0197

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

EN ISO 374-1+ A1:2018 / TYPE C

Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien Flüssigkeits-dichte Handschuhe
Getestet für NaOH 40 % = Stufe 6
Zusätzlich getestet
Getestet für IPA 100 % = Stufe 1

PPE CATEGORY III

according to PPE Regulation VO (EU) 2016/425, §11A

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann darauf nicht abgeleitet werden.

DATENBLATT

Reinraum-Handschuhe Riverstone TACKY

Material:	Prozess:
• 100 % reines Nitril • Ohne Weichmacher, frei von Phthalatestern, Silikonöl und Amiden • Keine Zugabe von Schwefel, Beschleunigern und Zink während des Mischprozesses.	• Gereinigt mit 0,2-Mikron-gefiltertem, hochohmigem deionisiertem Wasser und verpackt in einer zertifizierten Reinraumumgebung der Klasse 100 (ISO 5).

Artikel Nummer: **Größe:**	330550 6/XS	330551 7/S	330552 8/M	330553 9/L	330554 10/XL	330555 11/XXL
Gesamtlänge (± 10 mm)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Handfläche Breite (± 5 mm)	75 mm	85 mm	95 mm	105 mm	115 mm	120 mm

ESD-Spezifikation bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45–55 % und einer Temperatur von 20–26 °C (Ref.: ANSI/ESD-STM11.11 & ANSI/ESD SP15.1):		
Oberflächenwiderstand (Ohm/cm²)	Abklingzeit (Sekunden)	Reibungsladung (Volt)
$\leq 10^{10}$	≤0,5	≤20

Physikalische Spezifikation (Norm: ASTM D6319):	
Zugfestigkeit (MPa)	Bruchdehnung (%)
Min 14,0	Min 500

Partikelzahl:	Ionengehalt:						
Anzahl/cm² (0,5–20 µm)	Maximale Anionenkonzentration (µg/cm²)						
< 900	F^-	Cl^-	NO_2^-	Br^-	NO_3^-	PO_4^{3-}	SO_4^{2-}
	< 0,01	< 0,30	< 0,01	< 0,05	< 0,30	< 0,01	< 0,05

IAB Reinraum-Produkte GmbH • Erzberg 5, 38126 Braunschweig, Deutschland • Telefon: +49 531 28484-0 • E-Mail: vertrieb@iab-bs.de • Web: www.iab-reinraumprodukte.de

Version: 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann darauf nicht abgeleitet werden.